


E-50M
製品説明書 1 / 2
20171005

ゴム用特殊塗料

E-50M クリヤートップ

 **ガンマーケミカル株式会社**

本社工場 〒581-0071 大阪府八尾市北久宝寺2-1-44
Tel 0729-22-0841 Fax 0729-91-3952

営業所 〒816-0807 福岡県春日市宝町4-23
Tel 092-591-6660 Fax 092-591-6457

ゴム用特殊塗料

E-50Mクリヤートップ

- 特 長**
- ☆各種ゴムにコーティングできます。
 - ☆硬化後はゴム弾性被膜を形成する事により基材の変形（屈曲、延伸）にも良く追従します。
 - ☆撥水性があります。
 - ☆耐久性、耐候性に優れます。
 - ☆E-50Mのトップコート及びゴム素材のクリヤーコートとして使用できます。
- 適用素材** シリコンゴム、EPDM、ウレタンゴム等
- 用 途** シリコン系塗料
- 性 状**
- | | |
|-------|----------------------------|
| 色 調 | クリヤー |
| 比 重 | 約0.9～0.95 (20℃) |
| 危険物表示 | 第4類第2石油類 |
| 溶剤区分 | 第2種有機溶剤 |
| 塗装方法 | ハケ、ローラー、スプレー塗りができます。 |
| 標準塗布量 | 70～150 g/m ² /回 |
| 塗膜乾燥 | 24時間以上 (25℃ 50%RH) |
| 希釈液 | 専用シンナー (0～10%程度) |
| 荷姿 | 1kg、4kg、16kg |
- 注意事項**
- ・塗膜、塗布量は標準数値です。塗装物の形状、素地の状態、塗装方法、気象条件被塗物の温度、希釈率により幅を生じ膜厚、塗布量が増減します。
 - ・気温5℃以下の時、雨天の場合は塗装しないでください。