


KBコート#1000A
製品説明書1/2
20161007

無機・有機複合水性塗料

アケガンマー KBコート#1000A

 **ガンマーケミカル株式会社**

本社工場 〒581-0071 大阪府八尾市北久宝寺2-1-44
Tel 0729-22-0841 Fax 0729-91-3952

支店 〒110-0015 東京都台東区東上野 2-5
Tel 03-3834-0061 Fax 03-3834-0065

営業所 〒816-0807 福岡県春日市宝町4-23
Tel 092-591-6660 Fax 092-591-6457

無機・有機複合水性塗料
アクアガンマー KBコート#1000A

特 長	<p> ☆常温乾燥で水に不溶な塗膜となります。 ☆有機無機複合型で無機物の特性である体積減量が少ないので耐熱性に優れ 有機物の特性で造膜性に優れるといった両面を保持した塗料です。 ☆超高温に耐えることができます。 ☆平滑な機械加工面にもよく密着します。 ☆成分は自然環境に存在するものとほとんど同じで、有機溶剤は1%以下です。 ☆耐熱性に優れたフィラーを混合しているのでヒートサイクル性に優れます。 </p>	
種 類	無機・有機複合型（シリコーン樹脂系）塗料	
耐 熱 性	1000℃	
用 途	超高温部の保護、焼鈍時等の酸化防止	
性 状	色 調	ホワイト
	比 重	1.7 (20℃)
	加熱残分	69.0%
	粘度	65~75 KU
	PH	10~11
	VOC	0.7% (混合キシレン)
塗装条件	下地処理	素地を清浄な状態として下さい。(特に油分は完全に除去下さい。)
	希 釈 液	水道水
	希 釈 率	0~10%希釈
	塗装方法	ハケ、スプレー等
	塗装可能温度	気温5℃以上
	標準膜厚	20~30 μ/回
	標準塗布量	140~200 g/m ² /回
	焼き付け条件	100℃×30分以上
	器具の洗浄	水洗で落ちない場合は弱酸性液か弱アルカリ液に数時間浸漬後 水洗して下さい。
	取扱い注意	やや強いアルカリ性なのでゴーグル等保護具を着用して下さい。
荷 姿	4 kg、 16 kg	

○塗膜の要求性能、塗装ラインの条件等に応じて貴社専用品を開発いたします。