溶融アルミ付着防止コーティング材

フジ・ガンマーGー1000

ガンマーケミカル株式会社

本社工場 〒581-0071 大阪府八尾市北久宝寺2-1-44 Tel 0729-22-0841 Fax 0729-91-3952

支 店 〒110-0015 東京都台東区東上野 2-5 Tel 03-3834-0061 Fax 03-3834-0065

営業所 〒816-0807 福岡県春日市宝町4-23 Tel 092-591-6660 Fax 092-591-6457

G-1000 製品説明書2/2 20160229

溶融アルミ付着防止コーティング材 フジ・ガンマー G-1000

特 長 ☆ G-1000はシリコーン樹脂と特殊耐熱顔料を主成分とした溶融アルミ

付着防止コーティング材です。

☆ 耐熱性に優れ鋼材の熱処理の酸化を抑制します。

種 類 シリコーン樹脂系耐熱塗料

用 途 溶融アルミの付着防止、鋼材の酸化防止

性 状 色 調 ホワイト~グレー

此 重 1. 93±0. 05 (20℃)

加熱残分 77.5±2%

危険警告 引火点 27℃

発 火 点 480℃

危険物表示 第4類 第2石油類 溶剤区分 第2種有機溶剤含有物

塗装条件 希 釈 液 ガンマー 専用シンナー

希 釈 率 0~20%希釈

塗装方法 ハケ、スプレー、エアレス(ローラー塗装はしないでください)

塗装可能温度 気温5°C以上

標準膜厚 50~200μm/回

標準塗布量 250~700 g/㎡/回 (ハケ塗り)

350~900 g/㎡/回 (スプレー、エアレス)

乾燥時間 指触乾燥 30分以内 (20℃ 湿度 40~60%)

硬化乾燥 200℃×60分

用具の洗浄用具の洗浄にはラッカーシンナーなどをご使用ください。

荷 姿 1 kg、 5 kg、 15 kg

^{*} 塗装仕様は弊社までご連絡下さい。